

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
22 102	k.A.	0.30	27.28%	63.19%	9.51%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	weiss
22 104	k.A.	0.25	13.71%	46.71%	35.81%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	seidengrau
22 106	k.A.	0.22	4.48%	29.31%	65.74%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	grau meliert
22 108	k.A.	0.23	0.31%	9.99%	86.26%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	dunkelgrau
22 110	k.A.	0.27	14.54%	49.40%	30.35%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	gelb
22 112	k.A.	0.26	5.05%	28.52%	34.83%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	orange
22 114	k.A.	0.25	0.42%	9.32%	47.37%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	orientrot
22 116	k.A.	0.23	0.00%	4.33%	74.36%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Uni	weinrot
22 202	k.A.	0.28	20.82%	55.75%	21.43%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	hellgrau
22 204	k.A.	0.22	2.59%	20.10%	75.18%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	grau
22 206	k.A.	0.24	4.61%	28.37%	48.48%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	hellbraun
22 208	k.A.	0.28	19.26%	54.19%	18.31%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	beige
22 210	k.A.	0.24	0.14%	6.45%	92.33%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	schwarzgrau
22 212	k.A.	0.24	0.21%	7.51%	90.96%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	braun
22 214	k.A.	0.27	17.38%	52.96%	25.67%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	gelb
22 216	k.A.	0.27	8.20%	35.61%	33.49%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	orange
22 218	k.A.	0.26	1.42%	13.68%	47.98%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	rot
22 220	k.A.	0.24	0.71%	10.35%	73.28%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	blau
22 222	k.A.	0.25	1.78%	20.44%	60.95%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	hellgrün
22 224	k.A.	0.24	0.14%	6.33%	92.07%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Ton-in-Ton	dunkelgrün
22 302	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped weiss-rot
22 304	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped weiss-gelb-grün
22 306	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grün-orange
22 308	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped gelb-orange-braun
22 310	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grau-grün
22 312	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grau-pink
22 314	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grün
22 316	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grau-schwarz
22 318	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grau
22 320	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped beige
22 322	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grau
22 324	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grau-braun
22 326	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped gelb-orange
22 328	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped gelb
22 330	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped gelb
22 332	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped braun
22 334	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped orange
22 336	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped rot-orange-hellorange-schwarz
22 338	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped orange
22 340	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Brilliant Fantasie	striped grau-gelb
24 102	0.18	0.31	28.80%	65.22%	7.17%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 104	0.18	0.29	26.33%	62.93%	10.94%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 106	0.15	0.29	19.43%	53.61%	18.05%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 108	0.12	k.A.	14.22%	k.A.	36.92%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 110	0.07	k.A.	3.56%	k.A.	62.83%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 112	0.08	0.21	2.14%	26.88%	65.48%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 114	0.05	k.A.	0.16%	k.A.	85.14%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 116	k.A.	0.23	0.02%	7.51%	89.41%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss / Grau
24 152	0.15	k.A.	21.29%	k.A.	21.05%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau
24 154	0.15	k.A.	21.29%	k.A.	21.05%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau
24 156	0.07	0.22	6.04%	33.64%	59.32%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
24 158	0.05	k.A.	0.16%	k.A.	85.14%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau
24 160	0.05	0.24	0.20%	8.70%	89.98%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau
24 162	k.A.	0.22	5.26%	32.06%	57.99%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau
24 164	0.05	0.25	0.00%	2.41%	97.26%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau
24 166	k.A.	0.24	0.19%	6.05%	92.89%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grau
24 187	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss/Grau
24 188	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Weiss/Grau
24 189	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Schwarz
24 202	0.17	0.30	27.58%	64.04%	8.92%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 204	0.14	0.27	16.76%	54.38%	21.37%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 206	0.17	k.A.	23.84%	k.A.	13.31%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 208	0.16	0.28	19.12%	53.42%	21.39%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 210	k.A.	0.30	27.17%	63.71%	9.62%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 212	k.A.	0.26	17.10%	52.13%	27.88%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 214	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 216	k.A.	0.28	22.69%	59.62%	16.18%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Meliert
24 302	k.A.	0.28	20.04%	55.93%	23.18%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 304	k.A.	0.27	15.17%	45.65%	35.83%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 306	k.A.	0.26	7.19%	36.87%	33.65%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 308	k.A.	0.28	17.21%	50.65%	22.29%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 310	k.A.	0.23	3.81%	27.31%	59.44%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 312	k.A.	0.26	9.84%	38.74%	38.44%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 314	k.A.	0.28	13.78%	45.54%	29.75%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 316	k.A.	0.27	9.70%	38.76%	32.47%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Gelb (meliert)
24 402	0.17	k.A.	25.36%	k.A.	18.96%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 404	0.14	0.28	19.40%	50.91%	29.37%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 406	0.11	k.A.	9.39%	k.A.	44.31%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 408	0.11	0.26	6.93%	37.99%	32.31%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 410	k.A.	0.22	1.38%	20.96%	71.28%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 412	k.A.	0.22	0.27%	13.46%	79.89%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 414	0.05	k.A.	0.30%	k.A.	80.10%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 416	0.16	0.28	21.18%	56.51%	19.15%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige / Braun
24 452	0.15	k.A.	17.47%	k.A.	25.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 454	0.15	0.29	16.69%	48.54%	27.03%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 456	k.A.	0.28	7.40%	33.90%	33.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 458	0.13	0.28	5.17%	26.50%	35.84%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 460	0.05	0.26	0.19%	8.99%	51.41%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 462	0.12	k.A.	1.90%	k.A.	44.30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 464	0.05	0.23	0.14%	9.77%	82.62%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 466	0.09	0.24	0.00%	3.65%	94.54%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Oragne / Braun
24 477	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige/Braun
24 478	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige/Braun
24 479	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Beige/Braun
24 502	k.A.	0.28	15.92%	49.97%	21.25%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot
24 504	k.A.	0.26	3.47%	22.25%	45.87%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot
24 506	k.A.	0.27	2.85%	17.83%	39.30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot
24 508	0.10	0.27	1.68%	13.49%	42.39%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot
24 510	k.A.	0.26	0.72%	9.81%	43.79%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot
24 512	0.08	0.26	0.32%	9.10%	47.74%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot
24 514	0.08	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot
24 516	0.05	k.A.	0.00%	k.A.	90.70%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Rot

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
24 602	0.08	0.25	0.19%	9.19%	69.59%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 604	0.05	0.24	0.01%	5.91%	90.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 606	0.09	k.A.	5.07%	k.A.	53.81%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 608	0.05	k.A.	0.01%	k.A.	93.31%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 610	k.A.	0.24	0.00%	4.20%	94.35%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 612	k.A.	0.24	5.13%	26.88%	63.89%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 614	k.A.	0.23	0.62%	12.21%	82.76%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 616	k.A.	0.25	0.07%	12.91%	62.76%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Grün
24 702	k.A.	0.23	0.03%	5.14%	72.43%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 704	0.07	k.A.	3.56%	k.A.	62.83%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 706	0.06	k.A.	0.05%	k.A.	79.58%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 708	0.05	0.23	0.01%	3.46%	89.31%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 710	0.06	0.26	0.01%	3.83%	67.95%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 712	0.10	k.A.	0.70%	k.A.	53.70%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 714	k.A.	0.25	0.00%	2.75%	94.68%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 716	k.A.	0.25	0.04%	9.98%	58.17%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 744	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Blau
24 802	k.A.	0.23	1.99%	17.80%	73.51%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 804	k.A.	0.27	12.74%	43.33%	29.89%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 806	k.A.	0.26	7.44%	31.37%	40.70%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 808	k.A.	0.25	6.02%	28.49%	47.05%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 810	k.A.	0.26	5.47%	25.38%	43.57%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 812	k.A.	0.23	3.27%	20.67%	72.08%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 814	k.A.	0.23	0.68%	13.32%	77.05%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 816	k.A.	0.28	18.04%	53.00%	24.72%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Urban
24 902	k.A.	0.25	2.92%	23.64%	49.75%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
24 904	0.08	k.A.	0.53%	k.A.	62.98%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
24 906	k.A.	0.26	1.16%	11.96%	40.15%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
24 908	0.13	k.A.	17.00%	k.A.	29.10%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
24 910	0.16	0.29	24.83%	59.89%	22.70%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
24 912	0.12	k.A.	2.40%	k.A.	39.20%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
24 914	0.14	k.A.	10.70%	k.A.	26.10%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
24 916	0.13	k.A.	5.20%	k.A.	31.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Uni	Knallig / Pastell
26 002	k.A.	0.26	16.49%	47.94%	32.59%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	grau-weiss
26 004	k.A.	0.26	16.48%	48.18%	35.00%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	grau-weiss meliert
26 006	0.15	0.26	14.63%	44.90%	37.29%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	grau-weiss
26 008	0.17	0.29	22.56%	58.30%	17.27%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	gelb-weiss
26 010	0.14	k.A.	18.00%	k.A.	39.70%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	creme-waldgrün
26 011	k.A.	0.28	14.14%	33.43%	52.45%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	schwarz-weiss
26 012	0.14	k.A.	k.A.	k.A.	41.80%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	dunkelgrau-creme
26 014	k.A.	0.22	0.86%	14.91%	80.47%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	grau-schwarz
26 016	k.A.	0.26	8.93%	27.67%	59.29%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	dunkelgrau-beige
26 018	k.A.	0.26	7.76%	29.24%	40.33%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	rot-beige
26 020	0.15	k.A.	19.70%	k.A.	27.60%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	grau-weiss meliert
26 022	0.17	k.A.	24.70%	k.A.	14.40%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	gelb-weiss meliert
26 024	0.16	k.A.	22.10%	k.A.	20.40%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	beige-weiss meliert
26 026	k.A.	0.28	14.46%	39.14%	25.22%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	rot-weiss
26 028	k.A.	0.28	14.15%	38.02%	36.34%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	grün-weiss
26 030	k.A.	0.27	12.72%	34.41%	40.25%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	blau-weiss
26 032	0.14	k.A.	18.40%	k.A.	31.70%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	creme-braun
26 034	0.15	k.A.	17.90%	k.A.	29.30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	creme-rot

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
26 036	0.15	k.A.	18.00%	k.A.	30.30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	creme-bordeaux
26 038	0.15	k.A.	16.10%	k.A.	28.20%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	orange-ocker
26 040	0.09	k.A.	9.20%	k.A.	61.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	creme-braun
26 042	0.11	k.A.	9.40%	k.A.	49.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	hellgrün-dunkelgrün
26 102	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	Weiss/Grau
26 103	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Block	grau - dunkelgrau
28 101	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss/Gelb/Grau
28 102	0.14	k.A.	18.13%	k.A.	25.85%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 103	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss/Gelb/Grau
28 104	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 106	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 108	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 110	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 112	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 114	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 116	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 118	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 120	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 122	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 124	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 126	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 128	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 130	0.11	k.A.	7.63%	k.A.	41.23%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 132	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 134	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 136	0.15	k.A.	20.40%	k.A.	23.20%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 138	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 140	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 142	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 144	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 146	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 148	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 150	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 152	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 154	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 156	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Weiss-Gelb-Grau
28 202	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 204	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 206	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 208	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 210	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 212	0.14	k.A.	14.50%	k.A.	34.30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 214	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 216	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 218	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 220	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 222	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 224	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Orange
28 302	0.05	k.A.	0.00%	k.A.	97.94%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 304	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 306	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
28 308	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 310	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 312	0.05	k.A.	0.16%	k.A.	85.14%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 314	0.07	k.A.	3.56%	k.A.	62.83%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 316	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 318	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 320	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 322	0.13	k.A.	15.90%	k.A.	37.40%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 324	0.11	k.A.	12.90%	k.A.	43.10%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 326	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 328	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 330	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 332	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 366	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 367	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grau
28 402	0.14	k.A.	16.30%	k.A.	30.00%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 404	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 406	0.14	k.A.	16.30%	k.A.	30.00%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 408	0.14	k.A.	16.30%	k.A.	30.00%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 410	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 412	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 414	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 416	0.11	k.A.	12.00%	k.A.	46.10%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 418	0.11	k.A.	11.70%	k.A.	50.20%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 420	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 422	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 424	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 426	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 428	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 430	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 432	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 434	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 436	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 438	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 440	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 442	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 444	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 446	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 448	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 485	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 486	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Grün
28 501	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 502	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 503	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 504	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 505	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 506	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 508	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 510	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 512	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 514	0.14	k.A.	18.90%	k.A.	34.80%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
28 516	0.08	k.A.	5.29%	k.A.	55.16%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 518	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 520	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 522	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 524	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 526	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 528	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 530	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 532	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 534	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 536	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 538	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 540	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 542	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 544	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Braun
28 602	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 604	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 606	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 608	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 610	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 612	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 614	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 616	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 618	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 620	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 622	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 624	0.14	k.A.	15.50%	k.A.	32.50%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 624	0.14	k.A.	15.50%	k.A.	32.50%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 626	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 628	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 630	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 632	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 634	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 636	0.07	k.A.	3.56%	k.A.	62.83%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 638	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Rot-Violette-Pink
28 702	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 704	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 706	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 708	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 710	0.14	k.A.	14.30%	k.A.	34.50%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 712	0.07	k.A.	0.79%	k.A.	66.40%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 714	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 716	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 718	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 720	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 722	0.07	k.A.	0.79%	k.A.	66.40%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 724	0.06	k.A.	0.05%	k.A.	79.58%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 726	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
28 728	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Classics Fantasie	Blau
42 002	0.16	k.A.	25%	58%	17%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	weiss
42 004	0.12	k.A.	14%	45%	39%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	perlweiss

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
42 006	0.10	k.A.	10%	51%	37%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	weiss
42 008	0.13	k.A.	9%	54%	28%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	weiss
42 010	0.09	k.A.	8%	56%	9%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	weiss
42 012	0.10	k.A.	12%	41%	10%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	sandweiss
42 014	0.13	k.A.	18%	28%	13%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	amarilloweiss
42 016	0.09	k.A.	7%	35%	55%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	sandamarilloweiss
42 018	0.10	k.A.	10%	49%	39%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	weiss
42 020	0.09	k.A.	7%	42%	47%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	amarillorosa
42 022	0.08	k.A.	6%	28%	65%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	grau
42 024	0.07	k.A.	6%	30%	64%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	grau
42 026	0.12	k.A.	9%	22%	64%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	grau
42 028	0.08	k.A.	6%	23%	70%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	grau
42 030	0.07	k.A.	4%	10%	86%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	grau
42 032	0.08	k.A.	4%	6%	90%	42% Glasfaser, 58% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Sergé	schwarz
44 002	0.21	k.A.	30%	59%	9%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	weiss
44 004	0.15	k.A.	17%	39%	42%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	grau
44 006	0.17	k.A.	16%	42%	36%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	grau
44 008	0.12	k.A.	14%	29%	57%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	grau
44 010	0.21	k.A.	26%	45%	25%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	gelb
44 012	0.19	k.A.	19%	41%	32%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	orange
44 014	0.17	k.A.	19%	32%	46%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	gelbgrün
44 016	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	türkis
44 018	0.19	k.A.	26%	57%	15%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	beige
44 020	0.15	k.A.	20%	41%	39%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	graubeige
44 022	0.15	k.A.	17%	20%	55%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	ocker
44 024	0.12	k.A.	11%	10%	78%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	braun
44 026	0.18	k.A.	17%	24%	53%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	rot
44 028	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	bordeaux
44 030	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	dunkelblau
44 032	0.14	k.A.	19%	7%	77%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 86	grauschwarz
46 002	0.14	k.A.	19%	70%	10%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	weiss
46 004	0.08	k.A.	6%	43%	49%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	hellgrau
46 006	0.08	k.A.	8%	46%	46%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	aluminiumgrau
46 008	0.05	k.A.	3%	35%	62%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	grau
46 010	0.15	k.A.	17%	54%	25%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	gelb
46 012	0.13	k.A.	8%	47%	36%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	orange
46 014	0.10	k.A.	7%	37%	52%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	gelbgrün
46 016	0.08	k.A.	2%	38%	54%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	türkisblau
46 018	0.13	k.A.	16%	64%	17%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	hellelfenbein
46 020	0.08	k.A.	6%	46%	45%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	graubeige
46 022	0.08	k.A.	6%	30%	63%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	ockergelb
46 024	0.06	k.A.	2%	12%	86%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	graubraun
46 026	0.11	k.A.	4%	28%	60%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	rot
46 028	0.08	k.A.	3%	18%	75%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	schwarzrot
46 030	0.08	k.A.	4%	10%	84%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	kobaltblau
46 032	0.08	k.A.	5%	8%	87%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	graphitgrau
46 034	0.09	k.A.	7%	46%	44%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	hellgrau
46 036	0.06	k.A.	4%	38%	58%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	aluminiumgrau
46 038	0.06	k.A.	3%	19%	78%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	bastellgrau
46 040	0.07	k.A.	3%	6%	91%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	schwarzgrau
46 042	0.08	k.A.	6%	49%	42%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	beige

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
46 044	0.07	k.A.	4%	19%	77%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	braungrau
46 046	0.06	k.A.	3%	28%	68%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	blaugrau
46 048	0.07	k.A.	4%	16%	79%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	schilfgrün
46 050	0.08	k.A.	5%	42%	50%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	sandbeige
46 052	0.08	k.A.	4%	35%	57%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	orangebraun
46 054	0.08	k.A.	3%	27%	67%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	orangerot
46 056	0.07	k.A.	4%	14%	81%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	rubinrot
46 058	0.14	k.A.	16%	57%	25%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	gelb
46 060	0.15	k.A.	8%	43%	38%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	orange
46 062	0.09	k.A.	4%	45%	45%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	hellviolett
46 064	0.07	k.A.	3%	18%	78%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis 92	türkis
48 002	0.13	k.A.	17%	60%	21%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	weiss
48 004	0.14	k.A.	16%	51%	30%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	beige
48 006	0.10	k.A.	6%	39%	50%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	dunkelbeige
48 008	0.08	k.A.	5%	18%	76%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	dunkelgrün
48 010	0.16	k.A.	22%	58%	19%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	hellgelb
48 012	0.16	k.A.	19%	56%	21%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	hellorange
48 014	0.08	k.A.	3%	18%	75%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	rot/bordeaux
48 016	0.09	k.A.	5%	14%	79%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Twilight	blau
52 002	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	PVC (Polyvinylchlorid)	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Cristal	durchsichtig (klar)
62 002	0.01	k.A.	0%	72%	28%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis B92	Weiss
62 004	0.03	k.A.	0%	45%	55%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis B92	Hellgrau
62 006	0.03	k.A.	0%	35%	65%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis B92	grauschwarz
62 008	0.05	k.A.	0%	12%	88%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Soltis B92	dunkelbraun
64 002	0.02	k.A.	0%	71%	29%	36% Glasfaser, 64% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Blockout	weiss
64 004	0.02	k.A.	0%	70%	30%	36% Glasfaser, 64% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Blockout	weiss
64 006	0.02	k.A.	0%	70%	30%	36% Glasfaser, 64% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Blockout	weiss
64 008	0.02	k.A.	0%	69%	31%	36% Glasfaser, 64% PVC	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Blockout	weiss
82 102	0.17	k.A.	25.30%	k.A.	11.70%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	ecru - weiss
82 104	0.17	k.A.	24.90%	k.A.	14.19%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	naturel
82 106	0.14	k.A.	16.80%	k.A.	25.46%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	grège
82 108	0.11	k.A.	12.80%	k.A.	38.41%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	piere - grau
82 110	0.06	k.A.	3.20%	k.A.	63.35%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	gris
82 114	0.04	k.A.	0.16%	k.A.	85.14%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	ardoise - dunkelgrau
82 156	0.07	k.A.	3.00%	k.A.	69.40%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	souris - grau
82 158	0.04	k.A.	0.16%	k.A.	85.14%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	flanelle - grau
82 164	0.04	k.A.	0.00%	k.A.	97.94%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	schwarz
82 172	0.13	k.A.	16.30%	k.A.	27.88%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	naples - weiss
82 302	0.04	k.A.	0.00%	k.A.	97.94%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	naples - schwarz
82 314	0.06	k.A.	3.30%	k.A.	63.35%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	naples - grau
82 322	0.12	k.A.	14.30%	k.A.	38.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	sienne - beige
82 404	0.13	k.A.	15.80%	k.A.	34.35%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	invoire
82 406	0.10	k.A.	8.50%	k.A.	45.62%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	dune - beige
82 410	0.05	k.A.	1.10%	k.A.	69.00%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	bruyère
82 414	0.04	k.A.	0.30%	k.A.	80.20%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	taupe - grau
82 454	0.14	k.A.	15.00%	k.A.	31.30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	jaune - gelb
82 512	0.07	k.A.	0.19%	k.A.	61.42%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	rouge - rot
82 514	0.07	k.A.	0.04%	k.A.	64.96%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	bordeaux
82 564	0.13	k.A.	17.00%	k.A.	36.60%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	sienne - beige
82 604	0.04	k.A.	0.02%	k.A.	92.90%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	vert forêt - waldgrün
82 624	0.13	k.A.	14.00%	k.A.	34.30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	sienne - beigerot

Dessin-Bez.	Gtot Wert	g-Wert	Lichttransmission	Lichtreflexion	Strahlungsabsorption	Grundgewebe	Brennverhalten Tücher	Baustoffklasse	Prüfnorm	Muster	Farbe
82 704	0.06	k.A.	3.30%	k.A.	63.35%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	blue jeans
82 706	0.05	k.A.	0.05%	k.A.	79.84%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	denim
82 906	0.09	k.A.	0.86%	k.A.	51.79%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Water	pink
84 002	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	weiss
84 004	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	beige
84 006	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	dunkelbeige
84 008	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	braun
84 010	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	gelb
84 012	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	grün
84 014	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	vordeau
84 016	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Resistant	schwarzgrau
86 002	k.A.	0,24	0.00%	5.92%	91.60%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	dunkelgrün
86 004	k.A.	0,20	0.79%	34.94%	59.07%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	grau
86 006	k.A.	0,24	0.00%	6.00%	89.39%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	weinrot
86 008	k.A.	0,20	1.28%	39.63%	50.67%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	beige
86 010	k.A.	0,22	0.05%	16.70%	79.23%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	dunkelgrau
86 012	k.A.	0,24	8.80%	49.81%	33.42%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	gelb
86 014	k.A.	0,23	0.01%	7.07%	80.00%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	blau
86 016	k.A.	0,22	17.31%	74.99%	14.10%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	weiss
86 018	k.A.	0,20	4.21%	53.09%	38.22%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	beige
86 020	k.A.	0,25	0.00%	4.00%	95.74%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	grauschwarz
86 022	k.A.	0,24	0.44%	11.08%	53.14%	Polyester	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Fire	rot
88 002	0.07	0,16	9%	70%	21%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect weiss
88 004	0.04	0,14	3%	58%	38%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect hellgrau
88 006	0.04	0,17	1%	37%	62%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect grau
88 008	0.05	0,24	0%	7%	93%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect dunkelgrau
88 010	0.06	0,16	8%	62%	30%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect beige
88 012	0.06	0,19	5%	45%	50%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect knallgelb
88 014	0.04	0,20	1%	25%	74%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect weinrot
88 016	0.05	0,22	0%	14%	86%	Polyacryl	leicht entflammbar	B3	keine Prüfung	Reflect	Reflect grün
88 052	0.13	k.A.	18%	58%	24%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy Soltis LowE 86	silbrig
88 054	0.11	k.A.	15%	60%	25%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy Soltis LowE 86	silbrig
88 056	0.04	k.A.	4%	70%	26%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy Soltis LowE 92	silbrig
88 058	0.04	k.A.	5%	69%	26%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy Soltis LowE 92	silbrig
88 060	0.07	k.A.	6%	31%	64%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy	grau
88 062	0.07	k.A.	7%	36%	57%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy	grau
88 064	0.07	k.A.	7%	38%	55%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy	aluminiumgrau
88 066	0.06	k.A.	5%	45%	5%	Polyester PVC beschichtet	schwer entflammbar	B1	DIN 4102-1	Energy	grau (glimmer)